ŽAKONA

Estofos - Upholstery

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	METODOS METHODS	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Peso Weight	ISO 2286-2	g/m2	660+/-5%
Espessura Thickness	ISO 2286-3	mm	0.90-1.10
Composição do revestimento Coating composition	---	%	PVC - 87
Composição do suporte Textile composition	---	%	PES - 8 CO - 5
Resistência à tração Tensile strength	ISO 1421	N	T / Warp>=300 | Tr / Weft>=200
Alongamento à rotura Elongation at break	ISO 1421	%	T / Warp>=30 | Tr / Weft>=100
Resistência ao rasgamento Tear strength	ISO 4674-1	N	T / Warp>=30 | Tr / Weft>=30
Adesão do revestimento Coating adhesion	ISO 2411	N/5cm	T / Warp>=30 | Tr / Weft>=30
Flexão Bally Bally Flexion	ISO 5402	Ciclos Cycles	150000
Resistência à abrasão Abrasion resistance (Martindale)	ISO 5470-2	Ciclos Cycles	400000 grau 2 400000 grade 2
Solidez da cor à fricção (Crockmeter): seco/húmido - 20 ciclos Colour fastness to rubbing (Crockmeter): dry/wet - 20 cycles	ISO 105-X12	Escala cinzentos Grey scale	4-5
Resistência ao álcool etílico (96%) Ethyl alcohol 96% vol. resistance	DIN 54021	Escala cinzentos Grey scale	4-5

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.
Cleaning - Rub gently with a sponge or cloth moistened in a soapy water solution. Do not use multi-purpose products.

OBSERVAÇÕES/REMARKS

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 12/03/2013	15. 19/01/2024

ŽAKONA

Estofos - Upholstery

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	METODOS METHODS	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Resistência à lixívia (4.5 % cloro) Bleach resistance (4.5% chlorine)	DIN 54021	Escala cinzentos Grey scale	4-5
Resistência a baixa temperatura - Cold crack (-30ºC) Low temperature resistance - Cold crack (-30ºC)	DIN 53361	---	Sem fissuras No crack
Resistência à saliva Colour fastness to saliva	DIN 53160-1	Escala cinzentos Grey scale	>=4
Resistência ao sangue artificial Resistance to artificial blood	---	Escala cinzentos Grey scale	>=4
Resistência a solução de amoníaco(Urina) Resistance ammoniac solution (urine)	---	Escala cinzentos Grey scale	>=4
Resistência ao suor ácido Colour fastness to acid perspiration	ISO 105-E04	Escala cinzentos Grey scale	>=4
Resistência ao suor alcalino Colour fastness to alkaline perspiration	ISO 105-E04	Escala cinzentos Grey scale	>=4
Solidez da cor à água Colour fastness to water	ISO 105-E01	Escala cinzentos Grey scale	4
Solidez da cor à água clorada Colour fastness to chlorinated water	ISO 105-E03	Escala cinzentos Grey scale	4
Solidez da cor à água do mar Colour fastness to sea water	ISO 105-E02	Escala cinzentos Grey scale	4
Resistência a bactérias Bacterial resistance	JIS Z 2801	---	Sanitized ®
Resistência a fungos Fungal resistance	ISO 846 A	---	Sanitized ®

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.
Cleaning - Rub gently with a sponge or cloth moistened in a soapy water solution. Do not use multi-purpose products.

OBSERVAÇÕES/REMARKS

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 12/03/2013	15. 19/01/2024

ŽAKONA

Estofos - Upholstery

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	METODOS METHODS	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Comportamento ao fogo EN 1021 Burning behaviour EN 1021	EN 1021-1+2	---	Passa Pass
Combustibilidade Combustibility	FMVSS302	mm/min	<100
Comportamento ao fogo IMO 2010 FTP Code Part 8 Burning behaviour IMO 2010 FTP Code Part 8	IMO 2010 FTP Code Part 8	---	Passa Pass
Comportamento ao fogo UNI 9175 Burning Behaviour UNI 9175	UNI 9175	---	1.IM
Comportamento ao fogo R118: Anexo 6 Burning Behaviour R118: annex:6	Regulation No.118	---	Passa Pass
Comportamento ao fogo R118: Anexo 7 Burning Behaviour R118: annex:7	Regulation No.118	---	Passa Pass
Comportamento ao fogo R118: Anexo 8 Burning Behaviour R118: annex:8	Regulation No.118	---	Passa Pass
Comportamento ao fogo Far 25.853 Burning behaviour Far 25.853	Far 25.853 Appendix F, Part. 1, paragraph (a) (1) (ii)	---	Passa Pass
Classe de reação ao fogo Class of reaction to fire	NF P 92-507	---	M2
Resistência ao fogo Cal. TB 117 – Secção 1 Fire resistance Cal. TB 117 – Section 1	California Technical Bulletin 117-section 1	---	Passa Pass
Resistência ao fogo NFPA 260 – 6.1 Fire resistance NFPA 260 – 6.1	NFPA 260 – 6.1	---	Classe I Class I
Solidez da cor aos agentes atmosféricos Colour fastness to artificial weathering	ISO 105-B04	Escala azuis Blue scale	>=6

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.
Cleaning - Rub gently with a sponge or cloth moistened in a soapy water solution. Do not use multi-purpose products.

OBSERVAÇÕES/REMARKS

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 12/03/2013	15. 19/01/2024

ŽAKONA

Estofos - Upholstery

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	METODOS METHODS	UNIDADES UNITS	RESULTADOS RESULTS
Resistência à luz Light fastness	ISO 105-B02	Escala azuis Blue scale	>=6

Limpeza - Limpar cuidadosamente com um pano de algodão ou esponja embebida em água e sabão. Não utilizar produtos multi-usos.
Cleaning - Rub gently with a sponge or cloth moistened in a soapy water solution. Do not use multi-purpose products.

OBSERVAÇÕES/REMARKS

EDIÇÃO/EDITION	REVISÃO/REVISION
01. 12/03/2013	15. 19/01/2024